

TECHNISCHE FICHE

Versie: 04/2016

Securitan Polyback Primer

1. Materiaalomschrijving

Securitan Polyback Primer is een solvent gebonden primer. Deze primer dient voor het reinigen en primen van de zelfklevende Securitan toebehoren:

- Securitan Tape Polyback
- Securitan Flashing Polyback
- Securitan Zelfklevende EPDM Polyback
- PS Russ Strip
- Securitan Kit

2. Producteigenschappen

Securitan Polyback Primer	
Aggregatietoestand	vloeibaar
Basis	synthetische rubber
Houdbaarheid	9 maanden
Kleur	olijfgroen tot donkergrijs
Soortelijke massa	0,9 kg / L
Droge stof	18 %
Verpakking	3,78 L
Vlampunt	4,4 °C
VOC gehalte	727 g / L

3. Stockage

In het magazijn:

- Hou de verpakking gesloten en zorg voor ventilatie.
- Indien de Securitan Polyback Primer onder de 15 °C bewaard wordt, moet deze voor gebruik eerst op kamertemperatuur gebracht worden.

Op het dak:

- Bewaar de Securitan Polyback Primer op het dak in de schaduw.
- Hou de Securitan Polyback Primer weg van warmte (T hoger dan 32 °C), vlammen & vonken.

4. Voorbereiding

- Verwijder alle vuil en stof van de te behandelen ondergrond.
- Zorg er voor dat de te behandelen ondergrond droog en zuiver is.
- Roer de Securitan Polyback Primer 5 minuten tot deze een uniforme kleur heeft.

5. Verwerking

- Breng Securitan Polyback Primer aan met een propere schuurspons / lijmrol.
- Zorg er voor dat de Securitan Polyback Primer gelijkmatig verdeeld is op het oppervlak.
- Laat de Securitan Polyback Primer drogen tot deze handdroog is.
- Plaats de Securitan Tape Polyback / Securitan Flashing Polyback / Securitan Zelfklevende EPDM Polyback / PS Russ Strip.
- Volg de plaatsingsrichtlijnen van I.R.S-Btech en gebruik steeds de toebehoren uit het Securitan gamma.
- Minimale verwerkingstemperatuur: 5 °C.

6. Verbruik

	Breedte	Verbruik per lm
Securitan Tape Polyback	7,5 cm	0,04 L / lm
Securitan Polyback PreTape	7,5 cm	0,02 L / lm
Securitan Tape Polyback	15 cm	0,08 L / lm
Securitan Flashing Polyback	15 cm	0,04 L / lm
Securitan Flashing Polyback	30 cm	0,08 L / lm
Securitan Zelfklevende EPDM Polyback	15 cm	0,04 L / lm
Securitan Zelfklevende EPDM Polyback	22,5 cm	0,06 L / lm
PS Russ Strip	15 cm	0,04 L / lm
PS Russ Strip	22,5 cm	0,08 L / lm

7. Opmerkingen

- Neem contact op met de technische dienst van I.R.S-Btech indien u meer informatie wenst over de verwerking of eigenschappen van Securitan Polyback Primer.
- Wij verwijzen eveneens naar de geldende Technische Voorlichtingen van het WTCB.